



Pellet di Abete

Potere calorifico	5,56 kwh/kg
Ceneri massime	0,8 %
Materia prima	Legno vergine di Abete
Diametro	6 mm
Umidità	inf 9 %
Polveri	max 1 %
Cloro	inf 0,01 %
Densità	1,15 kg/olm ³
Lunghezza	5-30 mm
Zolfo	inf 0,05 %
Azoto	inf 0,05 %